

被膜養生材 DFガードN

被膜養生材(DFガードN)は、特殊な水系アクリルポリマーで、繊維補強モルタル及びポリマーセメントモルタル等の仕上げ時にハケ・ローラー又は噴霧により塗布後、コテ仕上げを行います。



特長

- 1 コンクリート表層部に養生層が形成されるため、水中養生に近似した強度が得られます。
- 2 コンクリート表層部の急激な水分の蒸発を抑制します。
- 3 有害物質を含んでいませんので、作業が安全です。

性状

外観	乳白色エマルジョン
粘度(mPa・s、25℃)	20~27
pH(20℃)	8.0~9.0

標準散布量

散布量	0.15kg/m ² 使用(標準)
1缶(18kg)当たり 標準施工面積	120m ²

※希釈せずに使用して下さい。



施工手順



モルタル塗布



被膜養生材塗布・コテ均し



左官コテ仕上げ

施工上の注意事項

1. 被膜養生材(DFガードN)を均一にムラなく塗布し、直ちに木ゴテで擦り込みを行って下さい。
2. 施工後は凍害を受けないように管理して下さい。

使用及び取扱上の注意事項

1. 保管は直射日光を避け、0℃以上35℃以下の室内に保管してください。また、凍結した場合は使用しないでください。
2. 取り扱いに当たっては防塵マスク、保護メガネ、ゴム手袋等の保護具を着用してください。
3. 目に入った場合は、速やかに清浄な水で十分洗眼した後、専門医の診察を受けてください。
4. 皮膚に付着した場合は、速やかに水で洗い流し、必要に応じて専門医の診察を受けてください。
5. 飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませ、吐かせた後、専門医の診察を受けてください。

荷 姿

18kg/缶

【総販売元】



株式会社ビルドランド

〒921-8064 石川県金沢市八日市3丁目514番地
TEL (076) 269-3414 FAX (076) 249-1663

【取扱店】

【総販売代理店】



株式会社デーロス・ジャパン

本 社 〒921-8005 石川県金沢市間明町2丁目70番地
TEL (076) 229-7260 FAX (076) 229-7261

仙台営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央4丁目1番3号セントレアV B101
TEL (022) 346-7184 FAX (022) 346-7185

新潟営業所 〒950-0925 新潟県新潟市中央区弁天橋通1丁目8番23号
TEL (025) 287-7312 FAX (025) 287-7580

富山営業所 〒939-8213 富山県富山市黒瀬188
TEL (076) 423-1335

敦賀営業所 〒914-0028 福井県敦賀市中80-1-15
TEL (0770) 47-6370 FAX (0770) 47-6371

岡山営業所 〒701-1152 岡山県岡山市北区津高651-2 ヲラナ津高202
TEL (086) 239-8502 FAX (086) 239-8133

福岡営業所 〒811-1213 福岡県那珂川市中原5丁目45 ヲイスパナ那珂川IV1号室
TEL (092) 408-7683 FAX (092) 408-7685